PEFDA POLIETILENSKE CEVI ZA ŽIVILA



TEHNIČNI PODATKI	
MATERIAL	Polietilen LLD
VELIKOST (zunanji premer)	3 mm - 20 mm (ostalo na povpraševanje)
TOLERANCE (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Nevtralna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURNO OBMOČJE	-10 / +70°C
LASTNOSTI	• Uporaba v živilski industriji (FDA certifikat) • Fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah • Mehanska odpornosti tudi pri nizkih temperaturah • Odpornost na kemične vplive • Odpornost na hidrolizo • Odpornost na običajna čistilna sredstva • Odpornost na običajna mazalna sredstva

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PEFDA-3/1.5	3	1,5	0,75	5	10	30
PEFDA-4/2	4	2	1	8,9	15	30
PEFDA-4/2.5	4	2,5	0,75	7,2	20	20
PEFDA-6/4	6	4	1	14,9	30	18
PEFDA-6.35/4.35	6,35	4,35	1	16	35	16
PEFDA-8/5	8	5	1,5	29,1	35	20
PEFDA-8/6	8	6	1	20,9	60	12
PEFDA-9.52/6.35	9,52	6,35	1,585	37,6	50	17
PEFDA-10/8	10	8	1	26,9	90	10
PEFDA-12/9	12	9	1,5	47,1	85	12
PEFDA-12.7/9.52	12,7	9,52	1,59	52,8	90	12
PEFDA-12/10	12	10	1	32,9	135	8
PEFDA-14/12	14	12	1	38,9	185	6
PEFDA-16/12	16	12	2	83,8	115	12
PEFDA-16/14	16	14	1	44,8	240	6
PEFDA-18/15	18	15	1,5	74	200	8
PEFDA-20/16	20	16	2	107,7	180	10

KODA ZA NAROČILO

PEFDA	10	8	T

VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PEFDA - Polietilen LLD	3, 4,..., 20 mm	1.5, 2..., 16 mm	(T) - nevtralna (A) (N) barve na povpraševanje

APLIKACIJE

- INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA
- KEMIJSKA ODPORNOST
- VAKUMSKA TEHNOLOGIJA
- KONTAKT S HRANO
- STROJI IN NAPRAVE

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

